

# Приготовление материала вода и сухая смесь «110 РС Т»

1



## Хранение

Храните сухие смеси в сухом месте.

Срок хранения - 12 месяцев.

2



## Изучите инструкцию

Просим Вас ознакомиться с инструкцией по приготовлению материала, требованиями и мерами предосторожности.

3



## Подготовьте емкость

Подготовьте чистую емкость для приготовления раствора.

**ВАЖНО:** запрещается использовать грязные емкости.

4



## Мерный стакан

Налейте в емкость для смешивания чистую воду из следующего расчета: для нанесения шпателем – 6,0–6,4 литра на 20 кг сухой смеси (0,3 – 0,32 л на 1 кг). **ЗАПРЕЩЕНО:** использовать сточную, болотную и торфяную воду.

5



## Добавление сухой смеси

Засыпайте смесь и равномерно перемешивайте. **ВАЖНО:** запрещается добавлять цемент, песок или другие компоненты, которые изменяют свойства раствора.

!



## Замешивание вручную запрещено

Запрещается перемешивание раствора вручную (без миксера, дрели со спиральной насадкой и т. д.).

6



## Приготовление раствора (этап 1)

Перемешивайте раствор в течение 3-4 минут до получения однородной массы без комков.

7



## Приготовление раствора (этап 2)

Дайте раствору отстояться 2-3 минуты.

8



## Приготовление раствора (этап 3)

Перемешивайте раствор в течение 2-5 минут.

9



120 МИН

## Время

Используйте готовый раствор сразу после приготовления в течение 120 минут.

10




## Утилизация упаковки

Отправьте упаковку на отдельный сбор бумаги.



## Рекомендации по применению сухой смеси «110 РС Т»

1



### Подготовка поверхности

Очистите ремонтируемую поверхность от загрязнений, старых покрытий, цементного молочка или пленкообразующих материалов.

2



### Увлажнение поверхности

После очистки подготовленную поверхность основания необходимо увлажнить не менее двух раз с интервалом 15-20 мин, но без образования луж и скоплений воды.

3



### Нанесение раствора

Нанесение растворной смеси на вертикальные и потолочные поверхности производится ручным способом с помощью мастерка или шпателя. Максимальная толщина нанесения одного слоя составляет 1,5 мм. Выравнивание нанесенного материала можно производить плоским шпателем или влажной губкой.

4



### Время использования готового раствора

Используйте готовый раствор сразу после приготовления. Время использования раствора 120 минут.

5



### Утилизация остатков материала

Остатки материала необходимо утилизировать как строительные отходы. **ЗАПРЕЩЕНО:** сбрасывание в водоемы санитарно - бытового использования и канализацию.



**Важно!** Для правильного приготовления смеси используйте указанное минимальное количество воды. При необходимости добавьте воду, не превышая максимальное значение. Точное количество воды указано в документе о качестве на данную партию материала.